

BESA-VAL SAT
 INDUSTRIE DECKLACK SEIDENMATT
 SCHNELLTROCKNEND

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6021 / B-VAL SAT
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 25/75

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6902100000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Für die Lackierung von Agrar- und Baumaschinen, Gabelstapler, Kräne, Baumaterial und in der Insutrie allgemein geeignet, bei denen Qualität zu niedrigem Preis gefordert wird. Besticht durch leichtes Auftragen, seidenmatten Glanz und schnelles Trocknen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,15 - 1,35
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	70 - 80 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	57 - 65 % nach Gewicht; 43 - 46% nach Volumen
V.O.C. (g/l)	597 (Spritzfertig)
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und mit Kunstharzgrundierung F-463 oder F-25 vorbehandelt sein. Für höhere Rostschutzanforderungen mit F-29 Zinkphosphat-Grundierung vorbehandeln.

ANWENDUNG



25 ± 5 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 170/300
 35-38 %



30-40 my



Auf Berührung: 30
 Min.
 Klebefrei: 2 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	12-13 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	30 - 40 %
Überlackierbar	nach 48 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.