

BESA-LUX
 KUNSTHARZDECKLACK HOCHGLÄNZEND

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6051/ B-LUX
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6905100000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz und zur Dekoration von Metall- oder Holzoberflächen für den Innen- und Außenbereich geeignet. Besitzt gute Streicheigenschaften ohne Verläufe, hohen Glanzgrad, und Witterungsbeständigkeit.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,96 - 1,22
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 85 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	59 - 70 % nach Gewicht; 51 - 55 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	398 (Spritzfertig) Pinsel Anwendung
Produktart	Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: Entrosten, gut entfetten und F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.
- Holz: Grundieren mit Synthetische Grundschicht und vor Auftrag der Deckschicht leicht anschleifen.

ANWENDUNG



20-25 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr.4



URKISOL 222



URKISOL 170
 30-35 %



30-40 my



Auf Berührung: 1 Std.
 Klebefrei: 8 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	14 - 16 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	> 90 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.