

BESA-LUX SAT
 KUNSTHARZ DECKLACK SEIDENMATT

URKI-SYSTEM
 BINDER:6052/ B-LUX SAT
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6905200000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Zum Schutz und zur Dekoration von Metall- oder Holzoberflächen wie z.B. Möbel, Türen, Fenster, Zäune, usw. Besticht durch gute Streicheigenschaften und Lacknivillierung, mit angenehmen seidenmatten Aussehen und ist gut für die Dekoration im Innenbereich geeignet.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,27
Mahlfeinheit (µ)	20 - 30
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 85 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	60 - 69 % nach Gewicht; 51 - 55 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	398 (Spritzfertig) Pinsel Anwendung
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

- Eisen und Stahl: Entrosten, gut entfetten und F-29 oder F-809 Zinkphosphatgrundierung auftragen.
- Holz: Grundieren mit Synthetische Grundschicht und vor Auftrag der Deckschicht gut schleifen.

ANWENDUNG



20-25 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr.4



URKISOL 222



URKISOL 170
 25-30 %



30-40 my



Auf Berührung: 1
 Std.
 Klebefrei: 8 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	13 - 15 (bei 35 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	20 - 30 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.
 Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.