

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Poligono Industrial San Lorenzo s/n 20870 Elgoibar (SPAIN) Tel.: +34 943 74 28 00

Tel.: +34 943 74 28 00 Fax: +34 943 74 06 03 www.bernardoecenarro.com

Seite 1 von 1

Ausgabe no: 021 2012/10

Cod: 6906000000.00000.021

MARTELÉ S/A

DECKLACK MIT HAMMERSCHLAG EFFEKT LUFTTROCKNUNG

URKI-SYSTEM
METALLIC BINDER: 6060/ MARTELE S/A
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 5/95

ANWENDUNGSBEREICH

" NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Decklack für dekorative Zwecke sowie zum Überdecken von Unregelmäigkeiten in der Oberfläche beim Lackieren von Metallböbeln, Motorgehäusen, Elektrogeräten, Werkzeugkästen und bei Maschinen allgemein angezeigt. Hoher Glanzgrad und schnelles Trocknen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Ditchte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,02
Mahlfeinheit (μ)	
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 100 sek. Ford Nr 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	55 % ± 2 nach Gewicht; 48 % ± 2 nach Volumen
V.O.C. (g/l)	455
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	spezielle Farbkarte MARTELÉ

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zu lackierende Oberfläche gut entfetten und grundieren mit F-25 Kunstharzgrundierung; schnelltrocknend.

ANWENDUNG

Erste Auftragsschicht mit geringen Durchfluß in Spritznebelform auftragen. Danach eine feuche Schicht auftragen.



65-75 Sek. FORD-Auslaufbecher Nr. 4



URKISOL 400 1-3 %



40-60 my



Auf Berührung: 15 Min. Klebefrei: 1-2 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m²/l)	9 - 10 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	Halbglänzend

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.