

MARTELÉ S/A

DECKLACK MIT HAMMERSCHLAG EFFEKT
LUFTTROCKNUNG

URKI-SYSTEM

METALLIC BINDER: 6060/ MARTELE S/A
VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 5/95

Ausgabe nº: 021 2012/10

Cod: 6906000000.00000.021

ANWENDUNGSBEREICH

" NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Decklack für dekorative Zwecke sowie zum Überdecken von Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche beim Lackieren von Metallböbeln, Motorgehäusen, Elektrogeräten, Werkzeugkästen und bei Maschinen allgemein angezeigt. Hoher Glanzgrad und schnelles Trocknen.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,02
Mahlfeinheit (µ)	
Lieferviskosität bei 20°C	80 - 100 sek. Ford Nr 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	55 % ± 2 nach Gewicht; 48 % ± 2 nach Volumen
V.O.C. (g/l)	455
Produktart	Modifiziertes Alkydharz
Farbton	spezielle Farbkarte MARTELÉ

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zu lackierende Oberfläche gut entfetten und grundieren mit F-25 Kunstharzgrundierung; schnelltrocknend.

ANWENDUNG

Erste Auftragsschicht mit geringen Durchfluß in Spritznebelform auftragen. Danach eine feuchte Schicht auftragen.



65-75 Sek.
FORD-Auslaufbecher
Nr. 4



URKISOL 400
1-3 %



40-60 my



Auf Berührung: 15
Min.
Klebefrei: 1-2 Std.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	9 - 10 (bei 50 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	Halbglänzend

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.