

**URKI-STAR SAT**  
 EINSCHICHTIGER UNIVERSAL DECLACK 1 K

**URKI-SYSTEM**  
 BINDER: 6425 / U-STAR SAT  
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 15/85

Ausgabe n°: 020 2011/11  
 Cod: 6942500000.00000.020

**ANWENDUNGSBEREICH**

**"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"**

Seidenmatter Einschichtdecklack mit direkter Haftung auf Stahl, Aluminium, galvanisierten und verzinktem Stahl, Hart-PVC. Zum Schutz und zur Dekoration von Zäunen, Umzäunungen, Garagentoren, Metall- und PVC-Schreinereien, usw.

**PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN**

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,10
Mahlfeinheit (µ)	20 - 25
Lieferviskosität bei 20°C	120 - 180 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4 / 65 - 75 KU Stormer
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	38 - 45 % nach Gewicht; 27 - 29 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	622
Produktart	Modifiziertes Vinyl
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

**VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE**

Stahl: Entrosten und entfetten. Wenn die Oberfläche Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, vorher grundieren mit F-809 Zinkphosphat-Grundierung.

Galvanisierte Flächen: gründlich entfetten. Bei alten Flächen, Oxydation mit Bürste entfernen.

Aluminium: Entfetten.

P.V.C.: Mit URKISOL-500 entfetten.

**ANWENDUNG**

Mit Pinsel nur für kleine Flächen. Überlackierbar mit URKI-CLOR, BESA-LUX und URKI-GLASS.



18-20 Sek.  
 FORD-Auslaufbecher  
 Nr. 4



URKISOL 222  
 3-5 %



URKISOL 500  
 45-55 %



20-25 my



Auf Berührung: 10  
 Min.  
 Klebefrei: 30 Min.

**MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS**

Theoretische Ergiebigkeit (m <sup>2</sup> /l)	13 - 14 (bei 20 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	15 - 25 %
Überlackierbar	nach 3 Std. (mit Spritzpistole)

**LAGERUNG**

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.