

URKI-STAR SAT
 EINSCHICHTIGER UNIVERSAL DECLACK 1 K

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6425 / U-STAR SAT
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 15/85

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6942500000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Seidenmatter Einschichtdecklack mit direkter Haftung auf Stahl, Aluminium, galvanisierten und verzinktem Stahl, Hart-PVC. Zum Schutz und zur Dekoration von Zäunen, Umzäunungen, Garagentoren, Metall- und PVC-Schreinereien, usw.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,00 - 1,10
Mahlfeinheit (µ)	20 - 25
Lieferviskosität bei 20°C	120 - 180 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4 / 65 - 75 KU Stormer
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	38 - 45 % nach Gewicht; 27 - 29 % nach Volumen
V.O.C. (g/l)	622
Produktart	Modifiziertes Vinyl
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Stahl: Entrosten und entfetten. Wenn die Oberfläche Witterungseinflüssen ausgesetzt ist, vorher grundieren mit F-809 Zinkphosphat-Grundierung.

Galvanisierte Flächen: gründlich entfetten. Bei alten Flächen, Oxydation mit Bürste entfernen.

Aluminium: Entfetten.

P.V.C.: Mit URKISOL-500 entfetten.

ANWENDUNG

Mit Pinsel nur für kleine Flächen. Überlackierbar mit URKI-CLOR, BESA-LUX und URKI-GLASS.



18-20 Sek.
 FORD-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL 222
 3-5 %



URKISOL 500
 45-55 %



20-25 my



Auf Berührung: 10
 Min.
 Klebefrei: 30 Min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	13 - 14 (bei 20 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	15 - 25 %
Überlackierbar	nach 3 Std. (mit Spritzpistole)

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.