

URKI-PUR
 POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K

URKI-SYSTEM
 BINDER: 6748 / U-PUR
 VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 6974800000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

"NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Bei der Lackierung von Maschinen, Industriefahrzeugen, Metallstrukturen und Tanks für den Innen- und Außeneinsatz angezeigt.

Besitzt Härte, Elastizität, Fülle, Glanz und Farbbeständigkeit im Außeneinsatz.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	1,02 - 1,28
Mahlfeinheit (µ)	5 - 10
Lieferviskosität bei 20°C	90 - 95 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	55 - 63 % nach Gewicht; 46 - 60 % nach Volumen (mit Härter E-277 gemischt) 52 - 60 % nach Gewicht; 44 - 46 % nach Volumen (mit Härter E-135 gemischt)
V.O.C. (g/l)	448 (mit Härter E-277 gemischt) 470 (mit Härter E-135 gemischt)
Produktart	Polyester-Polyurethan
Farbton	gem. URKI-SYSTEM

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

-Stahl: Zu lackierende Oberflächen müssen entfettet und vorher mit F-714 SHOP-PRIMER, für höheren Korrosionsschutz mit F-282/2 oder F-294/2 Zinkphosphat-Epoxy-Grundierung 2 K vorbehandelt werden.

-Galvanisierte Flächen: Entfetten. Alte Flächen bürsten und entfetten. Mit F-282/2, F-294/2 oder F-286/2 SHOP-PRIMER Epoxy 2 K grundieren.

ANWENDUNG

Es ist empfehlenswert die verdünnte Mischung ca. 15 Min. vor Anwendung ruhen zu lassen.



E-277 (für Innenbereich)
 E-135 (für Außenbereich)
 2:1 nach Gewicht



5 Std.



20-22 Sek.
 Ford-Auslaufbecher
 Nr. 4



URKISOL
 900/P or 8229
 30-35 %



35-45 my



Auf Berührung: 30 Min.
 Klebefrei: 2-3 Std.



15 Min.



10-15 Min.
 70°C/30 min.

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	11 - 12 (bei 40 my Schichtstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	> 95 %
Überlackierbar	nach 18 Std.

LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.
Poligono Industrial San Lorenzo s/n
20870 Elgoibar (SPAIN)
Tel.: +34 943 74 28 00
Fax: +34 943 74 06 03
www.bernardoecenarro.com

URKI-PUR

POLYURETHAN INDUSTRIE DECKLACK 2 K

Seite 2 von 2

URKI-SYSTEM

BINDER: 6748 / U-PUR

VERHÄLTNIS FARBPASTEN / BINDER: 35/65

Ausgabe n°: 020 2011/11

Cod: 697480000.00000.020