

BESA-GLASS UHS
 ACRYL-KLARLACK FÜR ZWEISCHICHTLACKIERUNG

Ausgabe n°: 020 2011/11
 Cod: 7075800000.00000.020

ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungsbereich BESA-GLASS UHS ist ein ULTRA HIGH SOLID Acryl Klarlack für 2 Schichtsysteme bei der Autolackierung. Er zeichnet sich besonders durch den hohen Gehalt an Festkörperanteil bei der Applikationsviskosität aus (Hoher Festkörperanteil von 60 %, VOC Gehalt < 420 gr/l). Besticht durch exzellenten Glanz, Verlaufseigenschaften, UV-Beständigkeit und hebt Metallic-Effekte speziell hervor.

PHYSKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,98 ± 0,01
Lieferviskosität bei 20°C	22 - 25 Sek. Ford-Auslaufbecher Nr. 4
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	58 % ± 2 nach Gewicht; 50 % ± 2 nach Volumen (mit Härter gemischt)
V.O.C. (g/l)	406 (Spritzfertig) - (2004/42/CE) IIB (D) (420)
Produktart	Acryl
Farbton	Transparent

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Zur Anwendung auf Metallic-Basislacke im Zweischichtsystemen. Basislack mindestens 30 Min. vorher auftragen. Auf wasser bassierende Basislacken muss die Fläche ganz trocken sein vor der Anwendung der Klarlack.

ANWENDUNG

Zwei überkreuzte Schichten nach 5-10 Minutenabständen auftragen, damit die Verdünnung gut verdampfen kann. Klarlack für Kabine Trocknung.

E-244 - E-247 für kleine Reparaturen.

Für kleine Reparaturen, am besten die 1,2 mm Düsensatz benutzen. Für die ganze Lackierung, empfehlen wir die 1,3-1,4 mm Düsensätze.



E-243 normal
 E-244 kurz
 E-245 langsam
 E-247 ultrakurz
 2:1 vol.



1-1,5 Std.
 30 Min. (E-244)
 20-30 Min. (E-247)



18-20"
 FORD n° 4



URKISOL 8229



50-60my



5-10 Min.
 zwischen Schichten
 20 Min. vor Ofen



Lufttrocknung:
 4h.30 Min./60°C
 E-243 E-245
 Lufttrocknung:
 2,5 Std.20 Min/60°C
 E-244
 Lufttrocknung:
 1,5 Std.15 Min./60°C
 E-247



Infrarot
 E-243 20 Min.
 E-244 15 Min.
 E-245 20 Min.
 E-247 10-15 Min.



IR/60°C 1 Std.Mind
 20°C 8 Std.Mind
 (6-8 Std. con E-247)

MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

Theoretische Ergiebigkeit (m ² /l)	9 - 10 (bei 50 my Schichstärke)
Glanzgrad bei 60°-60°	100 %
Überlackierbar	nach 24 Std.

LAGERUNG



Bernardo Ecenarro S.A.

TECHNISCHES DATENBLATT

BERNARDO ECENARRO, S.A.

Poligono Industrial San Lorenzo s/n

20870 Elgoibar (SPAIN)

Tel.: +34 943 74 28 00

Fax: +34 943 74 06 03

www.bernardoecenarro.com

Seite 2 von 2

BESA-GLASS UHS

ACRYL-KLARLACK FÜR ZWEISCHICHTLACKIERUNG

Ausgabe n°: 020 2011/11

Cod: 7075800000.00000.020

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatur zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.